

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

EP04/08630

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 25 AUG 2004

WIPO PCT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 37 010.2

Anmeldetag: 12. August 2003

Anmelder/Inhaber: Case Tech GmbH & Co KG, 29664 Walsrode/DE

Bezeichnung: Rauchdurchlässige gereckte nahtlose Schlauchhülle
sowie deren Verwendung als Nahrungsmittelhülle

IPC: A 22 C, C 08 J, C 08 L

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 28. Mai 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Schmidt G.

Rauchdurchlässige gereckte nahtlose Schlauchhülle sowie deren Verwendung als Nahrungsmittelhülle

5 Die Erfindung betrifft eine rauchdurchlässige coextrudierte biaxial- oder uniaxial-
oder nicht gereckte nahtlose mindestens Einschichthülle die zu einem thermofixierten
Schlauch geformt werden kann. Sie wird als Umhüllung von pastösen oder flüssigen
Nahrungsmitteln oder auch von Nicht-Nahrungsmitteln verwendet und ist besonders
10 gut geeignet als künstliche Wursthülle mit naturidentischer Haptik und Optik für ge-
räucherte Nahrungsmittel wie beispielsweise Wurst.

Zur Herstellung von geräucherten Nahrungsmitteln im speziellen von Wurstwaren,
sind bislang vornehmlich Naturdarm und Hüllen beziehungsweise Schlauchhüllen
aus Naturdarm, regenerierter Cellulose oder Kollagen eingesetzt worden. Die
15 Herstellung dieser Produkte ist technisch und finanziell aufwendig und verlangt den
Einsatz von Spezialanlagen. Erschwerend kommt hinzu, dass Kollagendarm
Bindegewebeisseiweiß enthält und der Verbraucher Produkte mit tierischen Rohstoffen
ersetzen möchte.

20 Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit von Kollagen- und Cellulosehüllen ist
ein unerwünschtes austrocknen der Ware nach längerer Lagerzeit zu bemängeln.
Alternativ hierzu können Hüllen aus Kunststoffen eingesetzt werden. Schlauchhüllen
aus thermoplastischen Kunststoffen sind auf dem Markt weit verbreitet und zeichnen
sich durch ihre guten Barriereigenschaften aus. Leider sind Lebensmittelhüllen mit
25 guter Barriereigenschaft nicht räucherbar. Aus Savic, Z.: Sausage Casings, VICTUS
Lebensmittelindustribedarf, Wien, Österreich, p. 245-300 und Kohan, Melvin I.:
Nylon Plastics Handbook, Carl Hanser Verlag, Munich Vienna New York, 1995, p
151-190 ist bekannt, dass zur Herstellung derartiger Schlauchhüllen das Blasfolien-
oder das Double-Bubble-Verfahren eingesetzt werden kann.

Je nach herzustellendem bzw. zu verpackendem Gut müssen allerdings umfangreiche spezifische Anforderungen erfüllt werden, um den Anwendungen in der Praxis gerecht zu werden. Zu diesen anwendungstechnischen Eigenschaftsanforderungen können beispielsweise bei der Wurstherstellung zählen:

5

- hohe oder geringe Barriereigenschaften
- Temperaturbeständigkeit bis Sterilisationstemperatur
- gute Haftung zum Füllgut
- gute Weiterreißfestigkeit bei Warmlagerung
- ausreichender Schrumpf
- hohe Festigkeit, Formstabilität, Prallheit
- gutes Schälverhalten, leichte Schälbarkeit
- gutes Heiß und Kaltanschnittverhalten
- leichte Konfektionierbarkeit, insbesondere Raffbarkeit und
- gute Stippbarkeit insbesondere Kalt- und Heißstippbarkeit
- gute Einfärbbarkeit und Farbdeckung
- gute Bedruckbarkeit und sichere Druckfarbhaftung
- Unbedenklichkeit laut Lebensmittelrecht (Richtlinien EG, Bundesamt für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin BGVV, Food and Drug Administration FDA)
- Ökologische Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien

10

15

20

25

Zusätzlich wird immer häufiger eine naturidentische Haptik und ein optisch ansprechendes Aussehen wie dies bei Collagen-, Cellulose- und Faserdärmen bereits bekannt ist verlangt.

30

Aus der EP-A 139 888 ist bekannt, dass durch den Einsatz von aliphatischem Polyamid eine erhöhte Wasseraufnahme von mindestens 5 Gewichtsprozent möglich ist, so dass in Gegenwart von Wasser oder Wasserdampf ein Rauchübergang auf die Wurst möglich ist. Die Beispielprodukte zeigten nur einen unzureichenden Rauchübergang mittels einer klimageregelten Räucherammer.

Aus der EP-A 0 920 808 ist eine Einschichtschlauchhülle bekannt, die durch den Einsatz von Cellulose Acetat Propionat als Matrixmaterial einen merklicher Rauchgeschmack gewährleisten soll. Es wird weiter die Möglichkeit beschrieben, dass dem Cellulose Acetat Propionat ein Polyamid und/oder ein Cellulose-Pulver zugemischt werden kann. Die Verarbeitung dieses Gemisches ist kritisch, da sich das Cellulose-Pulver thermisch zersetzen kann. Bei der Herstellung einer solchen Schlauchhülle ist die Einstellung der richtigen Verfahrensparameter wie beispielsweise Schneckendrehzahl und Heizbandtemperatur schwierig und als entsprechend kritisch ist die Herstellung zu beurteilen. So kann beispielsweise eine Durchsatzserhöhung durch eine Erhöhung der Schneckendrehzahl aufgrund verstärkter Dissipation zu unerwünschten Temperaturspitzen und damit zu einer thermischen Schädigung des Cellulose-Pulvers führen. Eine praxisübliche Veränderung der Verfahrensparameter ist folglich nicht gewährleistet. Weiter ist durch den Einsatz von Cellulose-Acetat-Propionat als Matrixmaterial das Verarbeitungsverhalten dieser Wursthülle problematisch, da sich dieses Material durch ein schlechtes Verstreckverhalten auszeichnet. So ist aus EP-A 0 929 808 zu entnehmen, dass an der Beispielhülle einen maximalen Reckgrad von 2 in Längs- und Querrichtung erzielt werden konnte. Bereits Savic, Z.: Sausage Casings, VICTUS Lebensmittelindustrialbedarf, Wien, Österreich, p. 267-277 beschreibt die Notwendigkeit eines hohen Verstreckverhältnisses zur Verbesserung der mechanischen und optischen Eigenschaften der Schlauchhülle. Eine gering gereckte Schlauchhülle muss aufgrund geringer mechanischer Festigkeit eine größere Wandstärke besitzen als eine hochverstreckte. Eine große Wandstärke der Hülle zieht jedoch eine hohe Barrierewirkung mit sich, so dass das Ziel einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit mit einem geringen Flächenreckgrad nicht optimal realisiert werden kann. Ein geringer Flächenreckgrad führt weiter dazu, dass gewünschte mechanische Eigenschaften wie Zylindrizität der Hülle, Weiterreißfestigkeit und pralle Optik durch die Reckparameter nicht verbrauchergerecht eingestellt werden können. So kann festgestellt werden, dass das Weiterreißverhalten aufgrund der Wandstärke und der Materialwahl schlecht ist und

derartige Hüllen zur Faltenbildung neigen, so dass ein unsympathische Optik entsteht. Ergänzend kann festgestellt werden, dass der Einsatz eines Cellulose-Pulvers mit der beschriebenen engen Korngrößenverteilung von 90% zwischen 50-400 µm zu einer unnatürlich einheitlich strukturierten Oberfläche führt.

5 Abschließend muss festgehalten werden, dass das gesetzte Erfindungsziel des Patent EP-A 0 920 808 eine rauchdurchlässige Kunststoffhülle zu entwickeln, die einen Faserdarm substituieren kann, nicht erreicht worden ist.

10 Aus der WO 02/078455 und WO 99/07227 ist bekannt, dass durch den Einsatz von fein dispergierten hydrophilen Materialien (Tropfendurchmesser von 0,1 - 3 µm) wie Vinylalkohol, Vinylpyrrolidon oder Vinylalkoholester die Wasserdampfdurchlässigkeit durch das Ausspülen dieser wasserlöslichen Materialien aus der Hülle während dem Wässern erhöht werden kann. Durch die Zugabe von anorganischen Salzen als hydrophiles Material können zusätzlich Vakuolen beim

15 Verstrecken der Hülle erzeugt werden, so dass eine gesteigerte Wasserdurchlässigkeit gegeben ist. Die so hergestellten rauchdurchlässigen Hüllen haben den Nachteil, dass die Formstabilität des Endproduktes nur schwierig zu erreichen ist und dass durch die Fehlstellen in der Hülle ein starker Wasserverlust bei Lagerung vorhanden ist. Weiter ist die Herstellung eines solchen Gemisches problematisch und bedarf bei der verlangten Dispergiertgüte eine verfahrenstechnisch aufwendige und kostenintensive Vorgehensweise. Die optischen und haptischen Eigenschaften wirken künstlich und damit weniger ansprechend auf den Betrachter.

20

25 Auch die WO 02094023 basiert auf der Einbindung von Blasen durch einen Blasenbildner. Auch hier ist ein erhöhter Wasserverlust während der Lagerung und eine kritisch Prozessführung zu vermuten. Durch die Vakuolen im Darm ist mit einer mechanischen Schwächung zu rechnen, so dass die Befüllung dieser Schlauchhüllen sehr behutsam und folglich nicht praxisgerecht vorgenommen werden muss. Die vom Konsumenten geforderten mechanischen Eigenschaften wie beispielsweise

30 Faltenfreiheit, Stippfähigkeit, Weiterreißfestigkeit und Zylindrizität können nur ungenügend erfüllt werden.

5 Der Kunde verlangt zunehmend räucherbare Kunststoffhüllen die einen guten Kompromiss aus Wasserverlust bei Lagerung und Rauchgeschmack darstellen und dennoch allen anwendungstechnischen Anforderungen insbesondere den mechanischen, haptischen und optischen Ansprüchen des Verbrauchers gerecht werden. Es bestand damit die Aufgabe, eine Schlauchhülle zu entwickeln, die eine sehr gute Rauchdurchlässigkeit aufweist, ohne dass bei langer Lagerung ein kritischer Gewichtsverlust eintritt. Weiter sollte mit dieser Hülle eine Räucherung unter den bei der Brühwurst üblichen Bedingungen wie beispielsweise Heißräucherung möglich sein. Die Produktion sollte zudem unkritisch und kostengünstig sein, so dass ein mechanisch, haptisch und optisch ansprechendes und dennoch wirtschaftliches Produkt gefertigt werden kann.

10
15 Gelöst wurde diese Aufgabe, durch die Entwicklung einer coextrudierten biaxial- oder uniaxial- oder nicht gereckte nahtlosen mindestens Einschicht- oder Mehrschicht- hülle, die zu einem thermofixierten Schlauch geformt wurde, auf der Basis eines Polyamid-Naturfaser-Gemisches mit Faserlängen zwischen 5 bis 10.000 µm. Denkbar ist auch der Einsatz von Naturfaserfäden, -bündchen oder netzen. Die Herstellung dieser Schlauchhülle kann über die an sich bekannten Blasfolien- oder Double-Bubble-Verfahren vorgenommen werden. Denkbar ist auch die Verarbeitung durch andere Verfahren wie dem Flachfolien-, Spritzgieß- oder Rotationsverfahren. Die Verarbeitung dieses Gemisches ist sowohl auf Doppelschneckenextrudern als auch auf Einschneckenextrudern mit oder ohne Entgasungszone möglich. Bevorzugt ist der Einsatz auf Einschneckenextrudern mit Nutbuchsenzylinder mit oder ohne Entgasungszone, die besonders häufig für die Schlauchhüllenherstellung benutzt werden, da aufgrund kurzen Verweilzeit und niedrigen mittleren Massetemperatur die Verarbeitung unkritisch ist.

20
25
30 Gegenstand der Erfindung ist daher eine mindestens einschichtige rauchdurchlässige Schlauchhülle, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Schicht der nahtlosen Schlauchhülle ein Gemisch aus Polyamid und Naturfasern und gegebenenfalls

Additive enthält, wobei die Summe der Schichtdicken zwischen 5 und 200 μm liegt und die Wasserdampfdurchlässigkeit der Hülle nach ASTM F1249-01 bei einer Temperatur von 23°C und einer relativen Luftfeuchte von 85% wenigstens 25 $\text{cm}^3/(\text{m}^2 \times \text{Tag} \times \text{bar})$ beträgt.

5

- Die erfindungsgemäße nahtlose Schlauchhülle kann einen Ein- oder Mehrschichtaufbau aufweisen.
- Bevorzugt enthält mindestens eine Schicht der Hülle ein Gemisch aus Naturfasern (Faserlänge von 5-10000 μm) und einem Gemisch aus aliphatischem Polyamid aus der Gruppe PA6, PA11, PA12, PA66, PA6.8, PA6.9, PA6.10, PA6.11, PA6.12, mit einem Copolymer aus den darin enthaltenen Monomereinheiten oder einer Mischung der genannten aliphatischen Polyamide besteht.

15

- Besonders bevorzugt enthält mindestens eine Schicht der Schlauchhülle 30 Gew.-% bis 99,9 Gew.-% eines aliphatischen Polyamids und/oder Copolyamids und/oder einer Mischung aus denselben und/oder (teil-)aromatischen PA und/oder olefinischen (Co-)Polymer (wie z.B. EVA, EVOH, Ionomerharz) und/oder (Co-)Polyester und 0,1 Gew.-% -70 Gew.-% Fasern bezogen auf das Gesamtgewicht des Polymergemisches dieser Schicht.

20

- Bevorzugt ist der eingemischte Faseranteil eine Mischung aus verschiedenen Typen und/oder Längen, wobei besonders bevorzugt eine Cellulosefaseranteil eine bimodalen Mischung verschieden langer Fasern des selben oder unterschiedlichen Typs besteht.

25

- Üblicherweise liegt die Summe der Schichtdicken zwischen 5 und 100 μm , bevorzugt bei 20-50 μm und besonders bevorzugt bei 20-30 μm .
- Bevorzugt sind die Naturfasern Cellulosefasern, die mittels eines Compound, Masterbatch oder durch direkte Einmischung verarbeitet werden können.

30

- Üblicherweise beträgt die Wasserdampfdurchlässigkeit der Hülle nach ASTM F1249-01 bei einer Temperatur von 23°C und einer relativen Luftfeuchte von 85% wenigstens 25 $\text{cm}^3/(\text{m}^2 \times \text{Tag} \times \text{bar})$ beträgt.

Gegenstand der Erfindung ist das Verfahren zur Herstellung einer solchen schlauchförmigen, biaxial verstreckten rauchdurchlässigen Lebensmittelhülle.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Schlauchhülle geschieht zweckmäßig über ein Extrusionsverfahren. Der in Faser-, Granulat- oder Pulverform vorliegende Rohstoff wird in einem Extruder komprimiert, aufgeschmolzen, homogenisiert und über eine Düse ausgetragen und zu einem nahtlosen Schlauch geformt. Der austretende Primärschlauch wird mittels Luft- oder Wasserkühlung abgekühlt und anschließend simultan biaxial verstreckt. Ein besonders geeignetes Verfahren ist dabei das simultane biaxiale Recken mittels Double-Bubble-Technologie, bei der die Verstreckung der Primärblase über einen anliegenden Innendruck erfolgt. Zur gezielten Einstellung der Schrumpfeigenschaften kann die Hülle anschließend einer Wärmebehandlung unterzogen werden. Durch Zugabe von Farbpigmenten kann die nahtlose Schlauchhülle nach Bedarf eingefärbt werden, wobei ein mehrschichtiger Aufbau den besonderen Vorteil besitzt ein oder mehrere Schichten einzufärben, so dass eine besonders gute Farbintensität, Farbtreue und Farbdeckung erzielt werden kann.

Es ist bekannt, dass bei der Verarbeitung von Naturfasern zu einer thermische und mechanische Schädigung kommen kann. Eine thermische Schädigung macht sich durch Inhomogenitäten wie z.B. in Form von Stippen und/oder Verbrennern bemerkbar. Eine mechanische Schädigung ist durch eine unerwünschte Reduzierung der Faserlänge und Faserdurchmesser sowie deren Verteilung erkennbar. Überraschenderweise konnte die Naturfaser ohne signifikante thermische Schädigung in die Polyamid-Matrix eingemischt werden. Durch eine geeignete Prozessführung konnte hierbei gleichzeitig die mechanische Schädigung der Fasern nach Bedarf eingestellt werden. Es war weiter überraschend, dass die haptischen und optischen Eigenschaften der erzeugten nahtlosen Schlauchhülle denen eines Natur-, Cellulosefaser- oder Collagendarmes bei wirtschaftlicherer Herstellung ähnelten. Erstaunlicherweise war das mechanische Verhalten der Schlauchhülle sehr gut. So konnte der Schlauch gestippt und gerafft werden, ohne beim anschließenden Brühen aufzuplatzen oder weiterzureißen. Die Barriereigenschaften wie beispielsweise

Wasserdampf- und Sauerstoffdurchlässigkeit können über den Faseranteil angepasst werden, so dass auch der Einsatz in Schlauchhüllen mit hoher Barrierewirkung und natürlichem Erscheinungsbild denkbar ist. Eine Sauerstoffbarriere verhindert bei Lagerung bekanntermaßen eine negative Änderung wie z.B. frühzeitige Vergrauung
5 das der Schlauchhülleninnenseite zugekehrten Brätes. Die Wasserdampfbarriere behindert bei Lagerung bekanntermaßen den durch Verdunsten von Wasser aus dem Füllgut induzierten Gewichtsverlust der Verkaufsware, der einerseits den Erlös des Produktes reduziert und andererseits infolge von Volumenschwindung zu faltigen unansehnlichen Produkten führen kann.

Die nahtlose Schlauchhülle enthält bevorzugt mindestens eine Schicht aus einem Polyamid und Cellulosefasern. Das Polyamid besteht als Hauptkomponente entweder aus einem aliphatischen Homopolyamid oder einem aliphatischen Copolyamid oder einem Blend aus aliphatischem Homo- und Copolyamid oder einem Blend aus
10 aliphatischem Homo- oder Copolyamid und einem teilaromatischen Polyamid. Als aliphatische Homo- und Copolyamide eignen sich solche Polyamide, wie sie in allgemeiner Weise im Kunststoffhandbuch Teil 3/4 "Polyamide" Seite 22 ff, Carl Hanser Verlag München Wien 1998 beschrieben sind. Das aliphatische Polyamid ist ein Homopolyamid aus aliphatischen primären Diaminen und aliphatischen Dicarbonsäuren oder ein Homopolymerisat von ω -Amino-carbonsäuren oder deren Lactamen. Das aliphatische Copolyamid enthält die gleichen Einheiten und ist z. B.
15 ein Polymer auf Basis eines oder mehrerer aliphatischer Diamine und einer oder mehrerer Dicarbonsäuren und/oder einer oder verschiedener ω -Aminocarbonsäuren oder deren Lactamen. Die aliphatischen primären Diamine enthalten insbesondere 4 bis 8 C-Atome. Geeignete Diamine sind Tetra-, Penta-, Hexa- und Octamethylen-
20 diamin, besonders bevorzugt ist Hexamethyldiamin. Die aliphatischen Dicarbonsäuren enthalten insbesondere 4 bis 12 C-Atome. Beispiele für geeignete Dicarbonsäuren sind Adipinsäure, Azelainsäure, Sebazinsäure und Dodecandicarbonsäure. Die ω -Aminocarbonsäure bzw. deren Lactame enthalten 6 bis 12 C-Atome. Ein Beispiel für ω -Aminocarbonsäuren ist die 11-Aminoundecansäure. Beispiele für Lactame sind
25 ϵ -Caprolactam und ω -Laurinlactam. Besonders bevorzugte aliphatische Polyamide
30

5 sind Polycaprolactam (PA 6) und Polyhexamethylenadipinamid (PA66). Ein besonders bevorzugtes aliphatisches Copolyamid ist PA 6/66, das aus Caprolactam-, Hexamethyldiamin- und Adipinsäureeinheiten besteht. Teilaromatische Polyamide werden im Kunststoffhandbuch Teil 3/4 "Polyamide" Seite 803 ff Carl Hanser Verlag München Wien 1998 beschrieben.

10 Bei den teilaromatischen Polyamiden und Copolyamiden können entweder die Diamineinheiten überwiegend oder ausschließlich die aromatischen Einheiten bilden, während die Dicarbonsäureeinheiten überwiegend oder ausschließlich aliphatischer Natur sind, oder die Diamineinheiten sind überwiegend oder ausschließlich aliphatischer Natur, während die Dicarbonsäureeinheiten überwiegend oder ausschließlich die aromatischen Einheiten bilden. Beispiele für die erste Ausführungsform sind teilaromatische Polyamide oder Copolyamide, bei denen die aromatischen Diamineinheiten aus m-Xylyldiamin und Phenylendiamin bestehen. Die aliphatischen
15 Dicarbonsäureeinheiten dieser Ausführungsform enthalten gewöhnlich 4 bis 10 C-Atome, wie z.B. Adipinsäure, Sebazinsäure und Azelainsäure.

20 Neben den aromatischen Diamineinheiten und den aliphatischen Dicarbonsäureeinheiten können auch noch aliphatische Diamineinheiten und aromatische Dicarbonsäureeinheiten in Mengen von jeweils bis zu 5 Mol-% enthalten sein. Eine besonders bevorzugte Ausführungsform besteht aus m-Xylyldiamin- und Adipinsäure-Einheiten. Dieses Polyamid (PA-MXD6) wird z.B. von der Firma Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. unter dem Namen MX-Nylon vertrieben. Beispiele für diese
25 zweite Ausführungsform sind teilaromatische Polyamide und Copolyamide, bei denen die aliphatischen Diamine gewöhnlich 4 bis 8 C-Atome enthalten. Unter den aromatischen Dicarbonsäuren sind insbesondere Isophthalsäure und Terephthalsäure hervorzuheben. Neben den aliphatischen Diamineinheiten und den aromatischen Dicarbonsäureeinheiten können auch noch aromatische Diamineinheiten und aliphatische Dicarbonsäureeinheiten in Mengen von jeweils bis zu 5 Mol-% enthalten
30 sein.

Die nahtlose Schlauchhülle kann unverstreckt, uniaxial oder biaxial verstreckt sein. Bevorzugt ist die Hülle biaxial mit einem Flächenreckgrad von 4-10 und besonders bevorzugt von 6-10 verstreckt. Durch die Thermofixierung kann der Grad des Rückschrumpfes eingestellt werden, wobei bevorzugt ein Schrumpf bei 100°C im Wasserbad von 0-30% und besonders bevorzugt ein Schrumpf von 10-20% eingestellt wird.

Die eingemischten Naturfasern können Fasern auf Basis von Polysacchariden wie z.B. Cellulosefasern aus Pflanzen wie z.B. Hanf, Jute, Leinen, Bambus, Kokosnuss, Holz oder auch Cellulosefasern aus Regeneratcellulose nach dem Viskose- oder Lyocellverfahren oder natürlichen Mineralfasern wie Kohlenstofffasern sein. Bevorzugt wird eine Cellulosefaser eines Laubholzes, Weichholzes oder Nadelholzes mit einer Länge von 5-10000 µm bevorzugt mit einem 95 % Anteil mit der Länge 5-35 µm und/oder 35-350 µm und/oder 350-10000 µm, besonders bevorzugt mit der Länge 5-35 µm und/oder 350-10000 µm bei einem Durchmesser von 2-30µm eingesetzt. Die Fasern können auch als Mischung daraus, besonders bevorzugt als bimodale Mischung daraus eingesetzt werden. Die Schüttdichte solcher Cellulosefasern schwankt je nach Faserlänge und Typ zwischen 20-600g/l. Die Fasern können thermisch und/oder physikalisch und/oder chemisch vorbehandelt sein.

Die eingemischte Menge der Fasern in der Schicht beträgt zwischen 0,1-70 % bevorzugt zwischen 0,1-10% und besonders bevorzugt zwischen 0,1-7% Gewichtsprozent. Die eingemischte Fasermenge kann aus verschiedenen Fasertypen und/oder Faserlängen bestehen, besonders bevorzugt ist ein Gemisch aus verschiedenen Fasertypen und/oder Faserlängen.

Die Naturfasern können mittels eines Compounds oder Masterbatches auf der Basis eines aliphatischem Polyamid wie PA6, PA11, PA12, PA66, PA6/66, PA6.8, PA6.9, PA6.10, PA6.11, PA6.12 und/oder anderen Thermoplasten oder durch direkte Einmischung verarbeitet werden. Bevorzugt wird ein Compound oder Masterbatch

auf der Basis eines niedrigschmelzenden Polyamids wie PA6/66 und/oder PA12. Die Schichten der Hülle können Additive wie Gleitmittel, Antiblockmittel, Nukleierungsmittel, Füllstoffe und Farbpigmente beinhalten oder ein Gemisch aus diesen. Weiter können die Schichten der Hülle hydrophile Materialien wie Vinylpyrrolidon, Vinylalkohol, Alkyloxazoline, Alkylen Glykol, Acrylamid, Alkylenoxid, Acrylsäure, Metaacrylsäure, Maleinanhydrid, Vinylalkoholether, Vinylalkoholester, Celluloseether, Polylactid (PLA), Polyphosphazene, Polysiloxane enthalten.

Das Masterbatch und/oder Compound kann als Granulat oder als Pulver hergestellt sein. Bevorzugt wird die Granulatform, die kugelförmig oder zylindrisch sein kann. Besonders bevorzugt wird ein zylindrisches Granulat zwischen 2-7 mm Länge und 1-4 mm Durchmesser mit porösem Charakter der durch eine spezielle Herstellung realisiert werden kann und zu einer reduzierten Scherkraft in der glatten und genuteten Feststoffzone des Extruders führt. Das Masterbatch und/oder Compound kann gegebenenfalls vorgetrocknet werden.

Die Herstellung der Hülle kann mit Hilfe des Blasfolien- oder Double-Bubble-Verfahren hergestellt werden, wobei ein Doppel- oder Einschneckenextruder verwendet werden kann. Bevorzugt wird das Double-Bubble-Verfahren.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen nahtlose Schlauchhülle als Umhüllungsmaterial für pastöse oder flüssige Füllgüter. Der besondere Vorteil einer nahtlosen Schlauchhülle besteht darin, dass ein kontinuierliches, spiralförmiges Schalen der Wurst möglich ist ohne durch Störstellen wie beispielsweise eine Verbindungsnaht eingeschränkt zu sein. Zusätzlich ist der optische und haptische Eindruck und die mechanische Integrität bei der Herstellung beispielsweise von Wurst der nahtlosen Schlauchhülle excellent ohne durch eine Naht beeinträchtigt zu werden. Bevorzugt wird sie dabei als Wursthülle für Wurstbrät eingesetzt, welches zudem noch einer Räucherung unterzogen wird. Beispiele für geräucherte Wurstarten sind Kochwürste wie Leberwurst und

Blutwurst, Brühwürste wie Jagdwurst, Bierwurst, Schinkenwurst und Kochschinken, Rohwurst wie Salami oder auch weitere Lebensmittel wie Käse.

5 In folgenden Beispielen sollen die Vorteile der erfindungsgemäßen Schlauchfolie deutlich gemacht werden.

Vergleichsbeispiel 1

10 Ein reines PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) wurde auf einem Einschnackextruder zu einer thermisch und mechanisch homogenen Schmelze verarbeitet und durch eine Ringdüse extrudiert und zu einem Schlauch geformt. Der Schlauch wurde nach der Formgebung schnell abgekühlt, so dass eine mittlere Wanddicke von 60 µm erhalten blieb. Es handelt sich um einen geringfügig biaxial gereckten Kunststoffschlauch.

15

Vergleichsbeispiel 2

Eine mehrschichtige nahtlose Schlauchhülle bestehend aus 3 Schichten

20

1. 93% PA 6 (Viskositätszahl=225, Folientyp) und 7% Antiblockmasterbatch mit einer Schichtdicke von 5 µm (Innenschicht)
2. 100% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) mit einer Schichtdicke von 20 µm (Mittelschicht)
- 25 3. 100% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) mit einer Schichtdicke von 5 µm (Außenschicht)

25

30

wurde auf drei Einschnackextrudern über eine Ringdüse zu einem Primärschlauch geformt. Der Schlauch wurde schnell abgekühlt, dann auf die zum Verstrecken erforderliche Mindesttemperatur erwärmt, mit Hilfe von innen wirkender Pressluft stark biaxial verstreckt und anschließend in einer weiteren Heizzone thermofixiert.

Der Schlauch konnte über die Thermofixierung in seinen mechanischen Eigenschaften eingestellt werden und besaß eine mittlere Wanddicke von 30 µm.

5 **Beispiel 1**

Ein Gemisch 95 % PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) und 5 % Cellulosefasern (Laubholz-Cellulose mit $\varnothing L=23\mu m$ und $\varnothing D=17\mu m$) wurden in einem Extruder zu einem Compound verarbeitet und anschließend auf einem Einschnackentextruder zu einer homogenen Schmelze verarbeitet und durch eine Ringdüse extrudiert und zu einem nahtlosen Schlauch geformt. Der Schlauch wurde nach der Formgebung zu einer nahtlosen Schlauchhülle schnell abgekühlt, so dass eine mittlere Wanddicke von 60 µm erhalten blieb. Es handelt sich um einen geringfügig biaxial gereckten Kunststoffschlauch.

15

Beispiel 2

Ein Gemisch 95 % PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) und 5 % mikrokristalline Cellulose mit $\varnothing L=25\mu m$ und $\varnothing D=17\mu m$ wurden in einem Extruder zu einem Compound verarbeitet und anschließend auf einem Einschnackentextruder zu einer homogenen Schmelze verarbeitet und durch eine Ringdüse extrudiert und zu einem Schlauch geformt. Der Schlauch wurde nach der Formgebung schnell abgekühlt, so dass eine mittlere Wanddicke von 60 µm erhalten blieb. Es handelt sich um einen geringfügig biaxial gereckten Kunststoffschlauch.

20

25

Beispiel 3

Eine mehrschichtige nahtlose Schlauchhülle bestehend aus 3 Schichten

- 5 1. 93% PA6 (Viskositätszahl=225, Folientyp) und 7% Antiblockmasterbatch mit einer Schichtdicke von 5 μm (Innenschicht)
2. 99% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) und 1% Cellulosefasern (0,5% Laubholz-Cellulose mit $\varnothing\text{L}=60\mu\text{m}$ und $\varnothing\text{D}=20\mu\text{m}$ und 0,5% Laubholz-Cellulose mit $\varnothing\text{L}=23\mu\text{m}$ und $\varnothing\text{D}=17\mu\text{m}$) mit einer Schichtdicke von 20 μm (Mittelschicht)
3. 100% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) mit einer Schichtdicke von 5 μm (Außenschicht)

15 wurde auf drei Einschneckenextrudern über eine Ringdüse zu einem Primärschlauch geformt. Der Schlauch wurde schnell abgekühlt, dann auf die zum Verstrecken erforderliche Mindesttemperatur erwärmt, mit Hilfe von innen wirkender Pressluft stark biaxial verstreckt und anschließend in einer weiteren Heizzone thermofixiert. Der Schlauch konnte über die Thermofixierung in seinen mechanischen Eigenschaften eingestellt werden und besaß eine mittlere Wanddicke von 30 μm .

Beispiel 4

Eine mehrschichtige nahtlose Schlauchhülle bestehend aus 3 Schichten

- 25 1. 93% PA 6 (Viskositätszahl=225, Folientyp) und 7% Antiblockmasterbatch mit einer Schichtdicke von 5 μm (Innenschicht)
2. 99% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) und 1% Cellulosefasern (0,5% Laubholz-Cellulose mit $\varnothing\text{L}=60\mu\text{m}$ und $\varnothing\text{D}=20\mu\text{m}$ und 0,5% Laubholz-Cellulose mit $\varnothing\text{L}=23\mu\text{m}$ und $\varnothing\text{D}=17\mu\text{m}$) mit einer Schichtdicke von 20 μm (Mittelschicht)
- 30

3. 100% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) und 1% Cellulosefasern ($\text{ØD}=20\mu\text{m}$ und 1,5% Laubholz-Cellulose mit $\text{ØL}=23\mu\text{m}$ und $\text{ØD}=17\mu\text{m}$) mit einer Schichtdicke von $5\mu\text{m}$ (Außenschicht)

5 wurde auf drei Einschnckenextrudern über eine Ringdüse zu einem Primärschlauch geformt. Der Schlauch wurde schnell abgekühlt, dann auf die zum Verstrecken erforderliche Mindesttemperatur erwärmt, mit Hilfe von innen wirkender Pressluft stark biaxial verstreckt und anschließend in einer weiteren Heizzone thermofixiert. Der Schlauch konnte über die Thermofixierung in seinen mechanischen

10 Eigenschaften eingestellt werden und besaß eine mittlere Wanddicke von $30\mu\text{m}$.

Beispiel 5

Eine mehrschichtige nahtlose Schlauchhülle bestehend aus 3 Schichten

15

1. 97% PA 6 (Viskositätszahl=225, Folientyp) und 3% Antiblockmasterbatch mit einer Schichtdicke von $6\mu\text{m}$ (Innenschicht)
2. 97% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) und 3% Cellulosefasern (1,5% Laubholz-Cellulose mit $\text{ØL}=60\mu\text{m}$ und $\text{ØD}=20\mu\text{m}$ und 1,5% Laubholz-Cellulose mit $\text{ØL}=23\mu\text{m}$ und $\text{ØD}=17\mu\text{m}$) mit einer Schichtdicke von $20\mu\text{m}$ (Mittelschicht)
3. 100% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) mit einer Schichtdicke von $5\mu\text{m}$ (Außenschicht)

20

25 wurde auf drei Einschnckenextrudern über eine Ringdüse zu einem Primärschlauch geformt. Der Schlauch wurde schnell abgekühlt, dann auf die zum Verstrecken erforderliche Mindesttemperatur erwärmt, mit Hilfe von innen wirkender Pressluft stark biaxial verstreckt und anschließend in einer weiteren Heizzone thermofixiert. Der Schlauch konnte über die Thermofixierung in seinen mechanischen

30 Eigenschaften eingestellt werden und besaß eine mittlere Wanddicke von $30\mu\text{m}$.

Beispiel 6

Eine mehrschichtige nahtlose Schlauchhülle bestehend aus 5 Schichten

5

1. 93% PA6 (Viskositätszahl=225, Folientyp) und 7% Antiblockmasterbatch mit einer Schichtdicke von 6 μm (Innenschicht)

2. 98% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) und 2% Cellulosefasern (Cellulosefasern (1% Laubholz-Cellulose mit $\varnothing\text{L}=60\mu\text{m}$ und $\varnothing\text{D}=20\mu\text{m}$ und 1% Laubholz-Cellulose mit $\varnothing\text{L}=23\mu\text{m}$ und $\varnothing\text{D}=17\mu\text{m}$) mit einer Schichtdicke von 5 μm (Schicht zwischen Innen- und Mittelschicht)

10

3. 100% PA6 (Viskositätszahl=225, Folientyp) mit einer Schichtdicke von 5 μm (Mittelschicht)

4. 100% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) mit einer Schichtdicke von 20 μm (Schicht zwischen Mittel- und Außenschicht)

15

5. 97% PA6/66 (Viskositätszahl=195, Schmelzpunkt=196°C, Folientyp) und 3% Cellulosefasern (1,5% Laubholz-Cellulose mit $\varnothing\text{L}=60\mu\text{m}$ und $\varnothing\text{D}=20\mu\text{m}$ und 1,5% Laubholz-Cellulose mit $\varnothing\text{L}=23\mu\text{m}$ und $\varnothing\text{D}=17\mu\text{m}$) mit einer Schichtdicke von 5 μm (Außenschicht)

20

wurde auf drei Einschnckenextrudern über eine Ringdüse zu einem Primärschlauch geformt. Der Schlauch wurde schnell abgekühlt, dann auf die zum Verstrecken erforderliche Mindesttemperatur erwärmt, mit Hilfe von innen wirkender Pressluft stark biaxial verstreckt und anschließend in einer weiteren Heizzone thermofixiert. Der Schlauch konnte über die Thermofixierung in seinen mechanischen Eigenschaften eingestellt werden und besaß eine mittlere Wanddicke von 41 μm .

25

Referenzbeispiel 1

30

Handelsprodukt „K norm“ (5-schichtiger biaxial verstreckter Kunststoffschlauch) der CaseTech GmbH & Co KG mit einer Wanddicke von 41 μm .

Referenzbeispiel 2

Handelsüblicher Collagendarm mit einer Wanddicke von 130 µm.

5

Prüfkriterien:

10

Hüllenabschnitte wurden 30 min lang gewässert, anschließend bei konstantem Füll-
druck mit feinkörnigem Brühwurstbrät gefüllt und an den Enden mit Metallclips ver-
schlossen. Dann wurden die Würste aufgehängt, in einem Brüschrack mit
Raucherzeuger 30 min lang mit rauchgesättigtem Wasserdampf bei 75°C behandelt,
anschließend 60 min lang mit Wasserdampf ohne Rauch bei 80°C gegart. Die Würste
wurden an der Luft auf Raumtemperatur abgekühlt und dann in einem Kühlraum bei
etwa 6°C gelagert. Tabelle 1 zeigt, dass das Wurstbrät in den erfindungsgemäßen
Hüllen nach dem Räuchern deutlich stärker gefärbt ist und einen intensiveren
Rauchgeschmack aufweist.

15

Tabelle 1

20

	VB 1	VB 2	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	RB 1	RB 2
Rauchgeschmack	5	2	2	2	1	1	1	3	6	1
Rauchfarbe	5	3	2	2	3	3	3	4	6	1
Wasserdampfdurchlässigkeit ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$)	25	30	19	28	31	31	32	15	7	700
Sauerstoffdurchlässigkeit ($\text{ml} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1} \cdot \text{bar}^{-1}$)	35	40	27	37	43	43	44	26	25	110
Gewichtsverlust	2	5	4	4	2	2	2	2	1	4
Schäleigenschaften	5	2	4	4	1	1	1	1	1	1
Zylindrizität	5	2	5	5	2	2	2	2	2	2
Natürl. Optik	6	6	1	1	2	1	2	2	6	2
Natürl. Haptik	6	6	1	1	2	1	2	2	6	2
Farbdeckung	2	2	6	6	1	1	1	1	1	2
Anschnittverhalten (heiß)	5	3	4	4	1	1	1	1	4	2
Weiterreißigenschaften	4	4	1	1	1	1	1	1	4	3
Stippeigenschaften	6	4	1	1	1	1	1	1	6	2

Oberflächenstruktur	6	6	1	1	2	1	2	1	6	2
Kranzeigenschaften	4	2	4	4	2	2	2	2	2	2

Bewertung : 1 = sehr gut

2 = gut

3 = befriedigend

5 4 = ausreichend

5 = mangelhaft

6 = sehr mangelhaft

10 Die relevanten Eigenschaften der nachfolgend beschriebenen mehrschichtige nahtlose Schlauchhüllen wurden folgendermaßen ermittelt:

15 Rauchgeschmack: subjektives Urteil aus Verkostungstest durch eine Reihe von 4 Fachleute (Schulnotenprinzip). Das Referenzbeispiel 2 stellte dabei das bestmögliche Ergebnis 1 da.

20 Rauchfarbe: subjektives Urteil durch eine Reihe von 4 Fachleute als Maß für die Braunfärbung der Brätoberfläche nach dem Abschälen der Hülle (Schulnotenprinzip). Das Referenzbeispiel 2 stellte dabei das bestmögliche Ergebnis 1 da.

25 Wasserdampfdurchlässigkeit: nach ASTM F1249-01 bei einer Temperatur von 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 85%. Der Wert gibt die Menge an Wasserdampf in Gramm an, die unter den angegebenen Prüfbedingungen während eines Tages (24 Stunden) durch eine 1 m² große Fläche der zu prüfenden Hülle durchtritt.

30 Sauerstoffdurchlässigkeit: Die Bestimmung der O₂Du erfolgt gemäß DIN 53380 Teil 3 bei einer Temperatur von 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 75 %. Der Wert gibt das Volumen an Sauerstoff in Millilitern an, das bei einem Sauerstoff-

Partialdruck von 1 bar unter den angegebenen Prüfbedingungen während eines Tages (24 Stunden) durch eine 1 m² große Fläche der zu prüfenden Hülle durchtritt.

5 Gewichtsverlust: Die zu prüfenden Hüllen werden mittels einer handelsüblichen Füllmaschine mit oxidationsempfindlichem Testfüllgut (Prüfbrät auf Brühwurstbasis) prall gefüllt, beidseitig durch einen Clip verschlossen. Nach dem Wiegen der erhaltenen Würste werden diese in einem Lagerraum bei Raumtemperatur gelagert. Nach Ablauf von 20 Tagen werden die Würste erneut gewogen, wobei sich der prozentuale Gewichtsverlust aus dem Verhältnis der Differenz von Gewicht vor der und nach der Lagerung zum Gewicht vor der Lagerung ergibt (Schulnotenprinzip).

15 Schäleigenschaften: beurteilt wurde wie leicht sich die Hülle nach dem Einschneiden abschälen ließ und wie gut das Schälverhalten (z.B. Richtungswechsel beim Schälen) war (Schulnotenprinzip).

Zylindrizität: objektives Urteil über Kaliberdifferenz zwischen dem Wurstdurchmesser oben, mitte und unten (Schulnotenprinzip)

20 Natürliche Optik: subjektives Urteil über den optischen Eindruck wie Faltenbildung und Konsistenz der Würste (Schulnotenprinzip)

Natürliche Haptik: subjektives Urteil über den haptischen Eindruck wie fester Griff und natürliche Oberfläche der Würste (Schulnotenprinzip)

25 Farbdeckung: subjektives Urteil über die Farbintensität und Farbtreue der gefüllten eingefärbten Wursthülle vor und nach dem Brühen (Schulnotenprinzip)

30 Anschnittverhalten (heiß): objektives Urteil über Anzahl und Länge der beim Heißanschneiden (Kerntemperatur des Bräts ca. 35°C) verursachten Risse (Schulnotenprinzip)

- 5 Weiterreißfestigkeit: Die zu prüfenden Hüllen werden mittels einer handelsüblichen Füllmaschine mit Prüfbrät auf Brühwurstbasis prall gefüllt, beidseitig durch einen Clip verschlossen. Nach dem Brühen und Kühlen werden die ca. 50cm langen Muster halbiert und jeder Hälfte am angeschnittenen Ende in Längsrichtung ca. 1cm eingeschnitten. Anschließend werden die Muster bei einer Temperatur von 70°C und einer relativen Feuchte von 30 % über mehrere Stunden warmgelagert. Die Beurteilung geschieht über die sich ausbildende Risslänge während der Lagerung.
- 10 Stippeigenschaften: objektives Urteil über die Anzahl der gerissenen oder geplatzten Würste beim Füllen oder Brühen nach Kaltstippen (Schulnotenprinzip)
- 15 Oberflächenstruktur: subjektives Urteil über die Oberflächenstruktur der Wurst (Schulnotenprinzip)
- 20 Kranzeigenschaften: objektives Urteil über die Verkranzeigenschaften (Schulnotenprinzip)

Patentansprüche:

1. Ein- oder mehrschichtige nahtlose rauchdurchlässige Schlauchhülle, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Schicht der Hülle ein Gemisch aus Polyamid und Naturfasern und gegebenenfalls Additive enthält, wobei die Summe der Schichtdicken zwischen 5 und 200 μm liegt und die Wasserdampfdurchlässigkeit der Hülle nach ASTM F1249-01 bei einer Temperatur von 23°C und einer relativen Luftfeuchte von 85% wenigstens 25 $\text{cm}^3/(\text{m}^2 \times \text{Tag} \times \text{bar})$ beträgt.
2. Nahtlose Schlauchhülle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie biaxial- oder uniaxial- oder nicht gereckt ist.
3. Nahtlose Schlauchhülle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Schicht der Hülle aus einem Gemisch aus Naturfasern und einem Gemisch aus aliphatischem Polyamid aus der Gruppe PA6, PA11, PA12, PA66, PA6/66, PA6.8, PA6.9, PA6.10, PA6.11, PA6.12, einem Copolymer aus den darin enthaltenen Monomereinheiten oder einer Mischung der genannten aliphatischen Polyamide enthält.
4. Schlauchfolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Schicht der Hülle 30 - 99,9 Gew.-% eines aliphatischen Polyamids und/oder Copolyamids und/oder einer Mischung aus denselben und/oder (teil-) aromatischen PA und/oder olefinischen (Co-)Polymer aus der Gruppe (EVA, EVOH, Ionomerharz) und/oder (Co-)Polyester und 0,1 - 70 Gew.-% an Naturfasern bezogen auf das Gesamtgewicht der Schicht enthält, wobei die Gew.-%-Angaben des Polymers, Additive und der Naturfaser sich jeweils zu 100 Gew.-% ergänzen.

5. Nahtlose Schlauchhülle nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Naturfasern Cellulosefasern mit einer Faserlänge im Bereich von 5 bis 10.000 µm sind.
- 5 6. Nahtlose Schlauchhülle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die nahtlose Schlauchhülle aus mindestens 3 Schichten besteht, wobei
 - die Innenschicht 30 bis 100 Gew.-% aliphatischem Polyamid aus der Gruppe PA6, PA11, PA12, PA66, PA6/66, PA6.8, PA6.9, PA6.10, PA6.11, PA6.12, einem Copolymer aus den darin enthaltenen Monomereinheiten oder einer Mischung der genannten aliphatischen Polyamide und 0 bis 70 Gew.-% Cellulosefasern und gegebenenfalls Additive,10
 - die Mittelschicht 30 bis 100 Gew.-% aliphatischem Polyamid aus der Gruppe PA6, PA11, PA12, PA66, PA6/66, PA6.8, PA6.9, PA6.10, PA6.11, PA6.12, einem Copolymer aus den darin enthaltenen Monomereinheiten oder einer Mischung der genannten aliphatischen Polyamide und 0 bis 70 Gew.-% Cellulosefasern und gegebenenfalls Additive und15
 - die Außenschicht 30 bis 100 Gew.-% aliphatischem Polyamid aus der Gruppe PA6, PA11, PA12, PA66, PA6/66, PA6.8, PA6.9, PA6.10, PA6.11, PA6.12, einem Copolymer aus den darin enthaltenen Monomereinheiten oder einer Mischung der genannten aliphatischen Polyamide und 0 bis 70 Gew.-% Cellulosefasern und gegebenenfalls Additive enthält.20
- 25 7. Verwendung einer nahtlosen Schlauchhülle gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 zur Umhüllung pastöser oder flüssiger Füllgüter.
- 30 8. Verwendung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das pastöse Füllgut Wurstbrät ist.

**Rauchdurchlässige gereckte nahtlose Schlauchhülle sowie deren Verwendung
als Nahrungsmittelhülle**

Z u s a m m e n f a s s u n g

Beschrieben wird eine ein- oder mehrschichtige rauchdurchlässige nahtlose Schlauchhülle, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Schicht der nahtlose Schlauchhülle ein Gemisch aus Polyamid und Naturfasern und gegebenenfalls Additive enthält, wobei die Summe der Schichtdicken zwischen 5 und 200 µm liegt und die Wasserdampfdurchlässigkeit der nahtlose Schlauchhülle nach ASTM F1249-01 bei einer Temperatur von 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit 85% wenigstens $25 \text{ cm}^3/(\text{m}^2 \times \text{Tag} \times \text{bar})$ beträgt.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☒ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.